



- Einfach und zuverlässig in der Verarbeitung
- Grundierte Stelle gut sichtbar
- Reinigung im flüssigen Zustand mit Wasser möglich

Lieferform

	Artikelnummer	Inhalt/Gebinde [ml]	Kartoninhalt [Stck.]	Kategorie
Kübel / Eimer	00107531	5000	-	A

Technische Werte

Material	Wässrige Bitumenemulsion, lösemittelfrei
Mindestverarbeitungstemperatur für Untergrund und Luft [°C]	+5
Verarbeitungstemperatur Haftgrund [°C]	+5 bis +40
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +100
Abluftzeit bei 20° C, 50 % r.F., 300 g/m ² [min.]	20
Abluftzeit bei 5° C, 75 % r.F., 300 g/m ² [min.]	50

Produktbeschreibung

PAVABASE kommt als Haftvermittler von PAVATAPE und PAVAFIX auf PAVATEX-Holzfaserverplatten und anderen porösen sowie mineralischen Baustoffen zum Einsatz. PAVABASE ist einfach und zuverlässig in der Verarbeitung.

Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in der Technik- bzw. Dichtbroschüre.

Lagerung

Kühl, frostfrei und trocken, geschützt vor Sonneneinstrahlung lagern.

Haltbarkeit

15 Monate ungeöffnet

Verbrauch auf PAVATEX-Holzfaserverplatten, 300 g/m²

	Breite [m]	Reichweite 5l
PAVAFIX 150/ PAVATAPE 150	0.2	~80 m
PAVATAPE 75	0.09	~185 m
PAVATAPE FLEX	0.1	~160 m
PAVATAPE 12	0.04	~400 m
PAVAFIX 60	0.08	~200 m



PAVATEX-Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.