



- Hohe Verlegeleistung (Eckenschnitte)
- Direkter Wasserlauf von First bis Traufe
- Abgestimmt auf die Anforderungen zweifach belüfteter Dachkonstruktionen

#### Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/Palette	Format [cm]	Palette [m <sup>2</sup> ]	Palette [kg]	Fr./m <sup>2</sup> exkl.MwSt.	Kategorie
00108644	4.5	100	215 x 107	230.1	1003	5.70	A
00108645	4.5	100	262 x 107	280.3	1218	5.70	A
00108646	4.5	100	300 x 107	321.0	1392	5.70	A

Kantenausführung: Stumpf

#### Technische Werte

Rohdichte $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	950
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_p$ [W/(mK)]	0.170
Spez. Wärmekapazität $c$ [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	122
Brandverhalten (EN 13501-1)	D,-s2,d0
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201
Faserplatte EN 622-2	Typ HB.H

#### Produktbeschreibung

PAVAROOF-K ist das Unterdach-System mit speziell vergüteten Holz-faser-Hartplatten für den Einsatz als Unterdach in zweifach belüfteten Dachkonstruktionen, d.h. für wärme gedämmte Steildächer mit Durch-lüftungsraum zwischen Dämmschicht und Unterdachplatten. Zum System gehören der blaue PAVACLIP Unterdachhaken und der Ab-standhalter mit integriertem Nagel. Das PAVAROOF-K Unterdach ist wirksamer Schutz gegen Regen, Flugschnee, Staub usw. Es verhindert durch geführtes Ableiten des eingedrungenen Regenwassers, dass Schäden entstehen und erhöht somit die Lebensdauer der gesamten Dachkonstruktion.

#### Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf [www.pavatex.com](http://www.pavatex.com)

#### Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten.

