



- Universell einsetzbare, druckfeste Dämmplatte für vielfältige Anwendungen
- Dämmstark gegen Wärmeverluste im Winter und sommerliche Hitze
- Geprüfte Konstruktionen für Feuerwiderstand und Schallschutz



Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m ²]	Format [cm]	Palette brutto [m ²]	Palette [kg]	Kategorie
00107686	40	112	110 x 60	73.9	110 x 60	73.9	360	B
00107687	60	72	110 x 60	47.5	110 x 60	47.5	348	B
00107688	80	56	110 x 60	37.0	110 x 60	37.0	360	B
00107680	100	44	110 x 60	29.0	110 x 60	29.0	354	B
00107681	120	36	110 x 60	23.8	110 x 60	23.8	348	B
00107682	140	32	108.5 x 58.5	20.3	110 x 60	21.1	404	A
00107683	160	28	108.5 x 58.5	17.8	110 x 60	18.5	404	A
00107684	180	24	108.5 x 58.5	15.2	110 x 60	15.8	391	A
00107685	200	20	108.5 x 58.5	12.7	110 x 60	13.2	363	B
00107692	220	20	108.5 x 58.5	12.7	110 x 60	13.2	398	B
00108485	240	16	108.5 x 58.5	10.2	110 x 60	10.6	349	B

Die Dicken 260–300mm sind auf Anfrage verfügbar.
 Kantenausführung: 40–120mm Stumpf, 140–240mm Stufenfalz
 Herstellung: Werk Golbey

Technische Werte

Rohdichte ρ [kg/m ³]	110
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0.038
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Brandverhalten (EN 13501–1)	Klasse E
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	50
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	2.5
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201; 170604
Bezeichnungsschlüssel	WF–EN13171–T4–CS(10Y)50–TR2.5–WS2,0–MU3–AFr100
N° KEYMARK	011-7D011

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA 279 λ_D [W/(mK)]	0.038
Brandkennziffer nach VKF (BKZ)	4.3

Produktbeschreibung

Die PAVATHERM-Holzfaserdämmplatte ist vielseitig einsetzbar in den Bereichen Dach, Wand und Boden. Die wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften, und das handliche Plattenformat sind ideale Voraussetzungen für den Einsatz in einer Vielzahl von Konstruktionen. Zum Schutz vor Wärmebrücken ist die Kantenausführung ab Dicke 140 mm als Stufenfalz konzipiert.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com.

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.



PAVATEX-Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebekomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

