



- Trittsicher und begehbar
- Schnelle, witterungs- und sparrenunabhängige Verlegung und geringster Verschnitt
- Für einfach belüftete Dächer, Unterdach für normale Beanspruchung SIA 232



**Lieferform**

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/ Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m <sup>2</sup> ]	Format [cm]	Palette brutto [m <sup>2</sup> ]	Palette [kg]	Kategorie
00108317	22	40	197 x 56	44.1	205 x 64	52.5	451	A

Kantenausführung: PAVISO-System

**Technische Werte**

	WF/MF
Rohdichte $\rho$ [kg/m <sup>3</sup> ]	240/950
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_p$ [W/(mK)]	0.047/-
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100/-
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	5/60
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E/D,-s2,d0
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	30
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201; 170604
Faserplatte EN 622-2	Typ HB.H
Weichfaserplatte EN 13171	WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10/Y)150-TR30-WS1.0-MU5-AFr100

**Schweiz**

Brandkennziffer nach VKF (BKZ)	4.3
--------------------------------	-----

**Produktbeschreibung**

PAVISO ist die Kombination zweier in der Praxis seit vielen Jahren bewährter Produkte von PAVATEX: PAVAROOF-K (Hartfaser-Unterdachplatte) und ISOROOF (Unterdach-Dämmplatte). Zusammen, kombiniert zu einem neuen Unterdach-Element, sind sie noch überzeugender in der Leistung. PAVAROOF-K bietet die robuste und widerstandsfähige Oberfläche. ISOROOF erreicht als Zusatzdämmung die hervorragenden Werte gegen Kälte, Hitze und Lärm.

**Volldeklaration**

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf [www.pavatex.com](http://www.pavatex.com)

**Lagerung**

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten.

