


Bande UDB



- Bandes soudables revêtues de polyuréthane sur deux faces pour lé de sous-toiture soudable
- Idéales pour envelopper le lattage vertical principal par soudage de chaque côté sur le plan courant
- Solution multifonctionnelle pour détails et raccords

Conditionnement

| Numéro d'article | Largeur de rouleau [m] | Longueur de rouleau [m] | Surface utile [m ²] | Poids rouleau [kg] | Contenu du carton [pièce] | Fr./m ² hors taxes | Catégorie |
|------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|
| 137162 | 0.3 | 25.0 | 7.5 | 3 | 5 | 15.20 | B |

Caractéristiques techniques

| | |
|---|--|
| Matériau | non-tissé de polyester avec revêtement TPU |
| Valeur s_d [m] | 0.18 |
| Poids surfacique [(g/m ²)] | 330 |
| Étanchéité à l'eau | W1 |
| Résistance à la température [°C] | -40 à +80 |
| Classe comportement au feu (EN 13501-1) (sur voligeage) | classe E |
| Temps ouvert (mois) | 3 |
| Allongement [%] | |
| longitudinale | 50 |
| transversale | 70 |
| Force de rupture [N/5cm] | |
| longitudinale | 300 |
| transversale | 350 |
| Résistance à la déchirure au clou [N] | |
| longitudinale | 200 |
| transversale | 200 |

Stockage

Stocker les rouleaux au sec, en position debout ou couché, à l'abri des rayons du soleil et de l'humidité.

Solvant de soudage UDB



- pose et soudage des joints rapides et efficaces
- création de joints homogènes et définitifs
- temps de réaction extrêmement rapide lors du soudage
- Consommation (valeur indicative) 4 - 5 g/m

Conditionnement

| Numéro d'article | Matériau | Contenu du boîte [l] | Contenu du carton [flacons] | Temps de stockage possible [mois] | Fr./litre hors taxes |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| 137163 | Tétrahydrofurane 99.9% | 1.0 | 6 | 18 | 27.00 |

Stockage

Classe de stockage 3, classe-VbF B. Conserver l'emballage d'origine bien fermé, dans un endroit sec, frais et hors gel, à l'abri du soleil. Température minimale de mise en oeuvre : 5°C. Les flacons ouverts doivent être refermés avec soin et utilisés rapidement.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.pavatex.ch

Bouteille avec pinceau UDB



- Bouteille PE vide avec pinceau intégré
- Application simple et efficace du solvant de soudage
- Dosage optimal du solvant de soudage

Conditionnement

| Exécution | Données |
|----------------------|---|
| Numéro d'article | 137165 |
| Matériau | Bouteille plastique transparente avec pinceau |
| Contenance | 0.5l |
| Contenu du carton | 1 pc. |
| Fr./pièce hors taxes | 60.00 |
| Catégorie | B |

Stockage

A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil et de l'humidité.

Manchette UDB



- Spécialement conçue pour le raccordement rapide de l'étanchéité à l'air, au vent et à l'eau des traversées de tuyauterie
- Raccordement simple pour diamètres de tuyau normalisés entre DN 90 et 125
- Elasticité jusqu'à 600 % permettant de compenser les mouvements habituels de la construction

Conditionnement

| Numéro d'article | Hauteur totale [mm] | Epaisseur du mur [mm] | Diamètre extérieur [mm] | Max. diamètre intérieur [mm] | Min. diamètre intérieur [mm] | Allongement longitudinale / transversale [%] | Contenu du carton [pièce] | Fr./pièce hors taxes |
|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
| 137166 | 100 | 0.8 | 255 | 135 | 85 | 600 | 10 | 26.00 |

Stockage

A conserver dans un endroit sec et frais, à l'abri du soleil et de l'humidité.