



- 3 Monate frei bewitterbar als Bauzeitabdichtung bzw. Behelfsdeckung
- Dampfdiffusionsdurchlässig, aber winddichte und wasserableitende Schicht unter der Eindeckung
- Geprüfte Konstruktionen für Regensicherheit, Feuerwiderstand und Schallschutz



Lieferform

Artikelnummer	Dicke [mm]	Stück/Palette	Deckmass [cm]	Palette netto [m²]	Format [cm]	Palette brutto [m²]	Palette [kg]	Fr./m² exkl.MwSt.	Kategorie
00107513	35*	30	248 x 75	55.8	250 x 77	57.8	419	11.80	B
00108101	40*	28	248 x 75	52.1	250 x 77	53.9	446	13.50	B
00107514	52*	20	248 x 75	37.2	250 x 77	38.5	415	17.55	B
00107515	60*	18	248 x 75	33.5	250 x 77	34.7	431	20.25	B
00107511	80*	28	178 x 56	27.9	180 x 58	29.2	493	27.00	B
00108102	100	22	178 x 56	21.9	180 x 58	23.0	358	24.90	B
00108103	120	18	178 x 56	17.9	180 x 58	18.8	352	29.30	B
00108104	140	16	178 x 56	15.9	180 x 58	16.7	364	33.70	B
00108105	160	14	178 x 56	14.0	180 x 58	14.6	364	38.10	B
00108106	180	12	178 x 56	12.0	180 x 58	12.5	352	42.50	B
00108107	200	10	178 x 56	10.0	180 x 58	10.4	328	46.90	B

Kantenausführung: 35-80 mm symmetrisch profiliert, 100-200 mm asymmetrisch profiliert
Herstellung: Werk Golbey

Technische Werte [mm]

Rohdichte ρ [kg/m³]	200*/145
Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)]	0.044*/0.041
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	200*/100
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene [kPa]	30*/10
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	3
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E
Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK)	030105; 170201; 170604
Bezeichnungsschlüssel	WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10Y)200-TR30-WS1.0-MU3-AFr150* WF-EN13171-T5-DS(70.-)2-CS(10Y)100-TR10-WS1.0-MU3-AFr100
Unterdeckplatte (EN 14964) 35-60 mm	EN 622-4:2009 Typ SB.E
N° KEYMARK für 35-80 mm	036-03.204
N° KEYMARK für 100-200 mm	011-7D053

Schweiz

Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA 279 λ_D [W/(mK)]	0.044*/0.041
Brandverhaltensgruppe nach VKF	RF3
Unterdachplatte 35-60 mm gem.	SIA 232/1

Produktbeschreibung

PAVATEX-Unterdachplatten sind drei Monate frei bewitterbar und gleichzeitig auch Dämmplatten. Sie dürfen deshalb bei der Berechnung des Wärmedurchgangs miteinbezogen werden. ISOLAIR Unterdachplatten sind als diffusionsoffene, wasserableitende Schicht bei Aussenwänden in Holzbauweise mit Vorhangfassaden einsetzbar. Bei einer offenen Fassadenbekleidung ist eine zusätzliche Fassadenbahn, z.B. PAVATEX FBA notwendig. Weiter ist die 35mm dicke Platte mit der NK-Fugenlatte kombinierbar.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf www.pavatex.com

Lagerung

Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln.



PAVATEX-Systemzubehör

Für Voranstrich bei Ablebungen: PAVABASE oder PAVAPRIM

Klebebänder für Anschlüsse: PAVATAPE 75/150, PAVAFIX und PAVATAPE FLEX / **bei feuchtem Untergrund:** PAVACOLL 310/600 als Haftvermittler auf PAVATAPE verwenden

Für die Stossverklebung: PAVACOLL 310/600
Detaillierte Einsatzmöglichkeiten und Verarbeitungsrichtlinien finden Sie in unseren Technikbrochüren.

