



- Wärmeleitfähigkeit $\lambda_D = 0.036 \text{ W/(mK)}$
- Einfache Verarbeitung, hervorragende Klemmwirkung
- Speziell abgestimmte Mattenbreite für das Standard-Rastermass im Holzrahmenbau

Lieferform

| Artikelnummer | Dicke [mm] | Stück/Palette | Platten/Paket | Format [cm] | Palette [m ²] | Palette [kg] | Fr./m ² exkl.MwSt. | Kategorie |
|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 137466 | 50 | 90 | 9 | 122 x 57.5 | 63.1 | 189 | 6.20 | A |
| 137467 | 60 | 80 | 8 | 122 x 57.5 | 56.1 | 200 | 7.50 | A |
| 137468 | 80 | 60 | 6 | 122 x 57.5 | 42.1 | 200 | 9.90 | A |
| 137469 | 100 | 48 | 4 | 122 x 57.5 | 33.7 | 200 | 12.40 | A |
| 137470 | 120 | 40 | 4 | 122 x 57.5 | 28.1 | 200 | 14.90 | A |
| 137471 | 140 | 32 | 4 | 122 x 57.5 | 22.4 | 188 | 17.35 | A |
| 137472 | 160 | 30 | 3 | 122 x 57.5 | 21.0 | 200 | 19.85 | A |
| 137473 | 180 | 24 | 3 | 122 x 57.5 | 16.8 | 182 | 22.30 | A |
| 137474 | 200 | 24 | 2 | 122 x 57.5 | 16.8 | 200 | 24.80 | A |
| 137475 | 220 | 20 | 2 | 122 x 57.5 | 14.0 | 185 | 27.25 | A |
| 137476 | 240 | 20 | 2 | 122 x 57.5 | 14.0 | 200 | 29.80 | A |

Kantenausführung: Stumpf

Technische Werte

| | |
|---|----------------------------|
| Rohdichte ρ [kg/m ³] | 55 |
| Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) λ_D [W/(mK)] | 0.036 |
| Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)] | 2100 |
| Dampfdiffusionswiderstandszahl μ | 2 |
| Brandverhalten (EN 13501-1) | Klasse E |
| Abfallschlüssel nach Europäischem Abfallkatalog (EAK) | 030105; 170201; 170604 |
| Bezeichnungsschlüssel | WF-EN13171-T3-TR1-MU2-AFr5 |
| N°KEYMARK | 039-MPA-NRW-00429-02 |

Schweiz

| | |
|---|-------|
| Deklarierte Wärmeleitfähigkeit SIA 279 λ_D [W/(mK)] | 0.036 |
|---|-------|

Produktbeschreibung

PAVAFLEX-CONFORT 36 ist ein flexibler Holzfaserdämmstoff mit hervorragenden wärmedämmenden und wärmespeichernden Eigenschaften für eine diffusionsoffene Bauweise. Der natürliche Dämmstoff lässt sich mit einfachen Schneidwerkzeugen bearbeiten. Dank Flexibilität und guter Klemmwirkung ist PAVAFLEX-CONFORT 36 schnell, leicht und passgenau einzubauen.

Volldeklaration

Siehe Sicherheitsinformation auf www.pavatex.ch

Lagerung

Trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Ausschliesslich in trockenem Zustand verarbeiten. Paletten dürfen nicht gestapelt werden.



PAVATEX-Systemgarantie

Die leistungsstarken Haft- und Klebkomponenten der PAVATEX-Systemlösungen sorgen für die dauerhafte, sichere Systemdichtheit bei modernen, multifunktionalen Gebäudehüllen – garantiert durch die PAVATEX-Gewährleistung. Sie bietet im Schadensfall umfangreiche Service-Leistungen und erhöht so einmal mehr die Sicherheit für Planer, Verarbeiter und Bauherren.

