


## UDB Streifen



- Beidseitig mit Polyurethan beschichteten Schweissstreifen für die verschweiszbare Unterdachbahn, heiss- oder kaltverschweisbar
- Ideal für die Einbindung der Lattung in die homogen verschweisste Gesamtfläche
- Multifunktional verwendbar für Detaillösungen und Anschlüsse

### Lieferform

Artikelnummer	Rollenbreite [m]	Rollenlänge [m]	Rollenfläche [m <sup>2</sup> ]	Rollengewicht [kg]	Kartoninhalt [Stck.]	Fr./m <sup>2</sup> exkl. MwSt.	Kategorie
137162	0.3	25.0	7.5	3	5	12.80	A

### Technische Werte

Material	Polyester Faservliesstoff mit TPU Beschichtung	
s <sub>d</sub> -Wert [m]	0.18	
Flächengewicht [(g/m <sup>2</sup> )]	330	
Wasserdichtigkeit	W1	
Temperaturbeständigkeit [°C]	-40 bis +80	
Brandverhalten (EN 13501-1)	Klasse E	
Freibewitterungszeit (Monate)	3	
Dehnung [%]	längs	50
	quer	70
Höchstzugkraft [N/5cm]	längs	300
	quer	350
Nagelausreissfestigkeit [N]	längs	200
	quer	200

### Lagerung

Rollen trocken und kühl, liegend oder stehend, geschützt von Sonneneinstrahlung und Nässe lagern.

## UDB Quellschweissmittel



- Schnelles und effektives Verschweissen der Nähte
- Stellt eine homogene und unlösbare Nahtverbindung her
- Extrem schnelle Reaktionszeit bei der Verschweissung
- Verbrauchsrichtwert: 4 - 5 g/m

### Lieferform

Artikelnummer	Material	Doseninhalt [l]	Kartoninhalt [Dosen]	Haltbarkeit [Monate]	Fr./Liter exkl. MwSt.
137163	Tetrahydrofuran 99.9 %	1.0	6	18	47.80

### Lagerung

Lagerklasse 3, VbF-Klasse B. Originalgebinde dicht verschlossen, trocken, kühl und frostfrei ohne direkte Sonneneinstrahlung lagern. Mindestverarbeitungstemperatur: 5°C. Angebrochene Behälter sind sorgfältig zu verschliessen und umgehend zu verbrauchen.

Siehe Sicherheitsdatenblatt auf [www.pavatex.ch](http://www.pavatex.ch)